### JP61141760

**Publication Title:** 

**GELLING AGENT FOR AQUEOUS SOLUTION** 

Abstract:

Abstract of JP61141760

PURPOSE:To provide a gelling agent which prevents an aq. soln. leaked from containers or pipes by breakage from being diffused in or penetrating into the ground to recover leakage soln. by mixing a highly water-absorbing, high-molecular powder with an inorg. compd. powder. CONSTITUTION:At least one inorg. compd. powder selected from among white carbon, activated alumina, zeolite, diatomaceous earth and terra abla is mixed with a highly water-absorbing, high-molecular material powder such as carboxymethylcellulose salt, polyacrylate salt, polyethylene oxide, PVA, starch copolymer or cellulose copolymer. Data supplied from the esp@cenet database-Worldwide

Courtesy of http://v3.espacenet.com

### ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭61-141760

⑤Int.Cl.⁴
 識別記号 庁内整理番号
 ⑥公開 昭和61年(1986) 6月28日
 C 08 L 101/00 7445-4 J
 C 08 K 3/22 CAM 6681-4 J
 3/34 CAM 6681-4 J
 審査請求 有 発明の数 1 (全 3 頁)

❷発明の名称 水溶液体のゲル化剤

②特 願 昭59-263165

**20出 願 昭59(1984)12月13日** 

⑫発 明 者 菅 野 伸 一 平塚市山下344

⑪出 願 人 宮田工業株式会社 茅ケ崎市茅ケ崎3678番地

邳代 理 人 弁理士 吉村 公一

### 明細書

#### 1.発明の名称

水溶液体のゲル化剤

#### 2.特許請求の範囲

カルボキシメチルセルロース塩、ボリアクリル酸塩、ボリエチレンオキサイド、ボバール、スターチ共重合体、セルロース共重合体等の粉粒状高分子を主剤としたものに対し、ホワイトカーボン、活性アルミナ、ゼオライト、ケイソウ土、酸性白土等の粉粒状無機化合物の1種又は2種以上を混合させたことを特徴とする水溶液体のゲル化剤。

#### 3.発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は各種の水溶液体、とくに放射性物質、あるいは人体に有害な成分を含有した水溶液体の容器およびその接続パイプ、あるいはバルブ等の故障や破損に伴う漏出液体の拡散あるいは地面への浸透を防止して、これら有害物質等を回収する。ことのできる水溶液体のゲル化剤の改良に関する。

#### (従来技術)

従来水溶液をゲル化させるために高吸水性高分子を用いることは既に知られており、カルボキシメチルセルロース塩や、ポリエチレンオキサイド等を水溶液中に散布してゲル化させることがおこなわれている。

### (発明の解決すべき問題点)

しかしながら、水溶液体中に上記した従来のケル化剤を散布しても、その全量が有効に作用せずに部分的に粉末の塊を生する、所謂「ままこ」現象を多く発生する結果、ケル化剤の散布量を相当程度多めに使用する必要があって不経済である。

また、この「ままこ」現象の発生を防止する手段としてゲル化剤中にパークロルエチレン等の有機溶剤を混合することも知られているが、パークロルエチレン等の有機溶剤は液状であるため引いたが、ため、これを上配ゲル化剤中に添加するにしても引いという。ところから一般的なガス圧放射による消火器の如き放射容器に充塡することはできない。

## (問題点を解決するための手段)

本発明は従来の水溶液体のゲル化剤が有する上記した種々の問題点を解決し、その実用化を可能にしたものであって、具体的にはカルボキシメチルセルロース塩、ボリアクリル酸塩、ポリエチレンオキサイド、ボバール、スターチ共重合体、セルロース共進合体等の粉粒状高吸水性高分子を主剤としたものに対し、ホワイトカーボン、活性アルミナ、ゼオライト、ケイソウ土、酸性白土等の

2 種を混合して得られた新しいゲル化剤を複数種 用意し、それぞれにつき吸水速度の測定試験をお こなった結果を表1に示す。

商、試験方法は、水50ccを入れたビーカー内 に上記した各試験用水溶液体ゲル化剂1gを添加 した後、ゆっくりピーカーを揺動させて上記ゲル 化剤の分散状況と水が流動しなくなるまでの時間 を測定した。

表1において試料ML1はサンウェットを100 重量%として用いたものであるのに対し、試料ML 2~1は粉粒状無機化合物の一定量を配合した場合を示す。

表 1

		万艾	分					
No.	サンウェット	造粒ホワ トカーボ	イ 活性アルミナ	ゼオライト	時間 秒			
i	100				8 0			
2	7 0	3	0		2 0			
3	9 0	· 1	0		3 0			
4	7 0		3 0		2 0			
5	9.0		1 0		4 5			
6	7 5	2	0 5		2 5			
7	7 5	2	0	5	3 0			

粉粒状無機化合物の1種又は2種以上を混合させ るようにしたことを特徴とするものである。

主刺となる高吸水性高分子については、上記したカルボキシメチルセルロース塩やポリアクリル酸塩、ポリエチレンオキサイド、ボバール、スターチ共重合体、セルロース共産合体等のセルロース系、あるいは合成樹脂系のほか、デンプン系のものが用いられ、また近時とくに吸水能力および吸水速度の点において著しく優れたデンプングラフト重合系のものが注目されている。

またこれに混合されるところの粉粒状無機化合物については、ホワイトカーボン、酸化アルミニウム、ゼオライト、ケイソウ土、酸性白土等があげられる。

#### (実施例)

高吸水性高分子としてスターチ・ボリアクリレートからなる白色粉末状の樹脂(商品名:サンウェット―三洋化成工業株式会社製造)を、また添加剤として造粒ホワイトカーボン、活性アルミナ、ゼオライト等の粉粒状無機化合物のうち1種又は

さらに新しいゲル剤の別の試料として、

サンウェットのみ100重量%のものを試料1、サンウェットに対し、造粒シリカあるいは活性アルミナ等の添加剤を一定量添加したものを試料2~4とし、さらに液体の有機溶剤であるパークロルエチレンを添加したものを試料5とし、それらの各試料を20型消火器用の放射器にそれぞれ3.0kg充填するとともに、これを155gのCO加圧ガスにて放射して放射効率を試験した結果を表2に示す。

<u> 表 2</u> .

		<b>万</b> 艾	分	w t %	क्री केर	
No.	サンウェット	造粒シリカ	活性ア ルミナ	パークロル エチレン	放射 効率 %	
1	100				2 0	
2	7 0	3 0			9 5	
3	9 0	1 0			8 5	
4	8 0	1 5	5		9 0	
5	9 5			, 5	0	

上記の試験結果によれば、水溶液のゲル化する

迄の時間についてはサンウエット100重量%のを用いた試料1の場合に比して、上記の助剤を添加させた試料2~4の新ゲル化剤の方が格段に優れている。

尚、「ままこ」現象の発生を防止するために液体の有機溶剤であるパークロルエチレンを添加させた場合には、試料5の結果にみるように放射器に充填して使用するには全く不向きであることが明らかとなった。

#### (発明の効果)

容器内において見かけ比重が大きくなって、所謂「しまり」現象をおこさないからゲル化剤の充塡 後に放射のための加圧ガス導入管やサイフォン管 の差し込み作業にも何ら支障を来たさない。

さらに放射された新ゲル化剤は水溶液体中において「ままこ」現象をおこすことが全くないから、ケル化剤の有効使用量を節約することができ、しかも放射された新ゲル化剤は水溶液体を短時間がからに吸収させ、その後これを回収することができる結果、たとえば放射線等の有害物質を拡散できる。

官田工業株式会社代理人

弁理士 吉 村 公 一